

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

TAB-PRS-0004
ESPECIFICAÇÃO PAPEL SIL LINER (CAPA)

 Área/Setor:
PROCESSOS

 Revisão:
04

 Data da Edição:
01/12/2023

 Folha:
1/2

GRAMATURAS		100 g/m ²		110 g/m ²		115 g/m ²		120 g/m ²		130 g/m ²		135 g/m ²		140 g/m ²		150 g/m ²		160 g/m ²		170 g/m ²		180 g/m ²		190 g/m ²		200 g/m ²	
Ensaio	Unidade	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX
GRAMATURA	g/m ² ± 5%	95	105	104,5	115,5	109,3	120,8	114	126	123,5	136,5	128,5	141,5	133	147	142,5	157,5	152	168	161,5	178,5	171	189	180,5	199,5	190	210
UMIDADE	%	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8	5,5	8
COBB ₁₂₀ BASE	g H ₂ O/m ²	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50
COBB ₁₂₀ SUPORTE	g H ₂ O/m ²	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80
RCT TRANSVERSAL	Kgf	8	-	9	-	10,75	-	12,5	-	14,5	-	16	-	18	-	20	-	22	-	24	-	27	-	27	-	27	-
MULLEN	Kgf/cm ²	2	-	2,1	-	2,15	-	2,2	-	2,3	-	2,3	-	2,4	-	2,5	-	2,6	-	2,7	-	2,8	-	2,9	-	3	-
LISURA *	s/100 mL	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
CMT *	Kgf	15	-	16	-	18	-	20	-	21	-	22	-	23	-	25	-	27	-	28	-	28	-	30	-	30	-
TONALIDADE *	L	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5	52	53,5
	A	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10
	B	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24	22,5	24
PERMEÂNCIA AO AR *	s/ 100ml	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-

* Os ensaios não devem ser considerados para efeito desclassificatório - "Valores referenciais"

REFERENCIAS VISUAIS E DIMENSIONAIS PRODUTO ACABADO (BOBINA)	VISUAL	Isentos de falhas de massa, marcas d'água, fichas, impurezas, etc. OBS.: Admitido pintas com até 1,0mm de diâmetro e baixa concentração por m ² .
	TUBETES	Faceados nas Laterais ou + 5 mm (Máximo).
	Ø DA BOBINA	± 50 mm
	LARGURA DA BOBINA	± 2 mm
	EMENDAS	Máximo 2 (com identificação na lateral)
	BATOQUES	Tubetes de 3" e 4" (sem batoque) ou Tubetes de 6 " (com batoque)
EMBALAGEM	Filme Stretch	

Elaborador	Aprovador
Clander Donizetti Silva	Hélio Secchi

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

TAB-PRS-0004

ESPECIFICAÇÃO PAPEL SIL LINER (CAPA)



Área/Setor:

PROCESSOS

Revisão:

04

Data da Edição:

01/12/2023

Folha:

2/2

Controle de Revisão

Nº da Revisão	Motivo	Data	Aprovação
01	Alteração na especificação (RCT / CMT) - Miolo 190 / 200g e ajuste na tonalidade	14/10/2021	
02	Padronização SIG, alteração da codificação do documento e especificação (CMT) nas gramaturas de 135g á 200g	10/02/2022	
03	Ajuste dos parâmetros de tonalidade (L / A / B)	17/03/2023	
04	Inserida a especificação de 115g	01/12/2023	