


# SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

TAB-PRS-0005	ESPECIFICAÇÃO SILCARTON (CARTÃO LAMINADO)			 Sulamericana PAPEL E CARTÃO RECICLADOS
Área/Setor: PROCESSOS	Revisão: 25	Data da Edição: 04/03/26	Folha: 1/3	

## CARTÃO LAMINADO

SILCARTON - 2 FACES CINZA				
ENSAIOS	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	TOLERÂNCIA
ESPESSURA	mm	0,60	3,00	± 3 %
LARGURA	mm	500	1250	- 0 / +3
COMPRIMENTO	mm	500	1700	- 0 / +3
DELAMINAÇÃO	Kgf	Mín. 8,0		---
UMIDADE	%	8,5		± 2
GRAMATURA *	g/m <sup>2</sup>	Conforme OP		± 5 %
PESO ESPECÍFICO *	Kg/m <sup>3</sup>	750		± 5 %

Os ensaios com \* não devem ser considerados para efeito desclassificatório (Valores de Referência)


SILCARTON – 1 FACE BRANCA E 1 FACE CINZA				
ENSAIOS	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	TOLERÂNCIA
ESPESSURA	mm	0,90	2,70	± 3 %
LARGURA	mm	500	1250	- 0 / +3
COMPRIMENTO	mm	500	1700	- 0 / +3
DELAMINAÇÃO	Kgf	Mín. 8,0		---
UMIDADE	%	8,5		± 2
GRAMATURA *	g/m <sup>2</sup>	Conforme OP		± 5 %
PESO ESPECÍFICO *	Kg/m <sup>3</sup>	760		± 5 %

Os ensaios com \* não devem ser considerados para efeito desclassificatório (Valores de Referência)

SILCARTON – 2 FACES BRANCA				
ENSAIOS	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	TOLERÂNCIA
ESPESSURA	mm	1,10	2,70	± 3 %
LARGURA	mm	500	1250	- 0 / +3
COMPRIMENTO	mm	500	1700	- 0 / +3
DELAMINAÇÃO	Kgf	Mín. 8,0		---
UMIDADE	%	8,5		± 2
GRAMATURA *	g/m <sup>2</sup>	Conforme OP		± 5 %
PESO ESPECÍFICO *	Kg/m <sup>3</sup>	800		± 5 %

Os ensaios com \* não devem ser considerados para efeito desclassificatório (Valores de Referência)

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

TAB-PRS-0005	ESPECIFICAÇÃO SILCARTON (CARTÃO LAMINADO)			 <b>Sulamericana</b> PAPEL E CARTÃO RECICLADOS
Área/Setor: <b>PROCESSOS</b>	Revisão: <b>25</b>	Data da Edição: <b>04/03/26</b>	Folha: <b>2/3</b>	

## SILCARTON – 1 FACE LINER E 1 FACE CINZA

ENSAIOS	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	TOLERÂNCIA
ESPESSURA	mm	0,9	3,00	± 3 %
LARGURA	mm	500	1250	- 0 / +3
COMPRIMENTO	mm	500	1700	- 0 / +3
DELAMINAÇÃO	Kgf	Mín. 8,0		---
UMIDADE	%	8,5		± 2
GRAMATURA *	g/m <sup>2</sup>	Conforme OP		± 5 %
PESO ESPECÍFICO *	Kg/m <sup>3</sup>	770		± 5 %

Os ensaios com \* não devem ser considerados para efeito desclassificatório (Valores de Referência)


## SILCARTON – 2 FACES LINER

ENSAIOS	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	TOLERÂNCIA
ESPESSURA	mm	0,9	3,00	± 3 %
LARGURA	mm	500	1250	- 0 / +3
COMPRIMENTO	mm	500	1700	- 0 / +3
DELAMINAÇÃO	Kgf	Mín. 8,0		---
UMIDADE	%	8,5		± 2
GRAMATURA *	g/m <sup>2</sup>	Conforme OP		± 5 %
PESO ESPECÍFICO *	Kg/m <sup>3</sup>	775		± 5 %

Os ensaios com \* não devem ser considerados para efeito desclassificatório (Valores de Referência)

<b>Elaborador</b>	<b>Aprovador</b>
Luis Aniceto Custódio	Hélio Secchi

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

TAB-PRS-0005	ESPECIFICAÇÃO SILCARTON (CARTÃO LAMINADO)			 <b>Sulamericana</b> PAPEL E CARTÃO RECICLADOS
Área/Setor: <b>PROCESSOS</b>	Revisão: <b>25</b>	Data da Edição: <b>04/03/26</b>	Folha: <b>3/3</b>	

Controle de Revisão			
Nº da Revisão	Motivo	Data	Aprovação
21	Alterado o peso específico para todos os itens, o valor do peso específica era $670 \pm 5\%$ para todos os itens, agora todos os itens possui seu peso específico individual.	19/02/2024	
22	Incluído a característica umidade para todos os itens, valor nominal 8,5 (mínimo 6,5 e máximo 10,5) tolerância de $\pm 2,0$ .	25/03/2024	
23	Incluído o SILCARTON - SPECIAL SURFACE - 2 FACES CINZAS.	30/04/2024	
24	Incluído o SILCARTON - 2 FACES LINER.	25/11/2024	
25	Alterada espessura máxima das faces brancas de 3,00 para 2,70 mm	04/03/26	